

## Produktinformation KENNWERTE

### ASMAPRENE FDA

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Maßeinheit	Asmaprene FDA					
			60	70	80	90	95	60
<b>Härte, Shore A/D</b>	DIN 53 505	Shore A Shore D						
<b>Reißfestigkeit</b>	DIN 53 504	N/mm <sup>2</sup>	21	22	29	37	34	
<b>Reißdehnung</b>	DIN 53 504	%	960	690	620	560	410	
<b>Weiterreißwiderstand (Graves)</b>	DIN 53 515	N/mm <sup>2</sup>	23	26	32	39	69	
<b>Abrieb</b>	In Anlehnung an DIN 53 516	%	37	39	40	41	35	
<b>Rückprallelastizität</b>	DIN 53 512	%	66	71	59	53	49	
<b>Druckverformungsrest 70h/23°C 24h/70°C</b>	DIN 53 517	%		10 23			25 74	
<b>Dichte</b>		g/cm <sup>3</sup>	1,18	1,18	1,19	1,20	1,21	1,23