

Produktinformation
Kennwerte
ASMATHANE Reihe

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Maßeinheit	Asmathane						
			50	60	70	75	80	85	90
Härte, Shore A/D	DIN 53 505	Shore A							
		Shore D					32	36	42
Reißfestigkeit	DIN 53 504	N/mm ²	16	30	40	41	42	43	38
Reißdehnung	DIN 53 504	%	1030	810	780	770	740	690	620
Weiterreißwiderstand (Graves)	DIN 53 515	N/mm ²	14	19	30	34	37	43	60
Abrieb	DIN 53 516	mm ³	39	42	42	43	45	52	54
Rückprallelastizität	DIN 53 512	%	64	61	54	52	47	45	41
Druckverformungsrest 70h/23°C 24h/70°C	DIN 53 517	%	26	29	34	38	35	32	31
			14	16	17	19	17	14	19
Dichte		g/cm ³	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20

In diesem technischen Datenblatt sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.